

NEU



HFKW-frei
Baustoff-
klasse
B2

This is a product of:
TREMCO
illbruck

Schnell • Stark • Ergiebig

TOPFORM[®] 2K-Montageschaum

Ab sofort bei Ihrem TOPFORM[®] Partner

Montieren
Füllen
Abdichten

TOPFORM[®] 2K - Montageschaum

Bestelldetails



Bezeichnung	Eigenschaften	VPE	Bestellnummer
TOPFORM 2K-Montageschaum 400 ml	Zweikomponentiger, feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Montageschnellschaum mit CFK, HCFK und HKF-freiem Treibmittel	12 Dosen pro Karton	077 032

Produktdaten

- | optimale Dosentemperatur: +20°C
- | verarbeitbar ab +5°C bis +35°C
- | klebefrei nach ca. 4 Minuten
- | schneidbar nach ca. 10 Minuten, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- | Ausbeute ca. 12 Liter (freigeschäumt)
- | Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
- | kühl, trocken und aufrecht lagern
- | nicht gesundheitsschädlich nach Aushärtung des Schaums

Anwendung

Kurzbeschreibung


Der TOPFORM 2K-Montageschnellschaum ist ein feuchtigkeitshärtender, zweikomponentiger Polyurethan-Montageschnellschaum mit CFK, HCFK und HKF-freiem Treibmittel.

Vorbereitung

Untergründe müssen sauber und tragfähig sein. Lose Teile, Staub und Fett entfernen. Haftflächen vor der Verschäumung leicht anfeuchten. Bei der Montage von Türzargen unbedingt Spreizen verwenden.

Verarbeitung

Roten Aktivierungsknopf in die Öffnung des Dosenbodens stecken. Dann die Dose mit dem Knopf auf einen festen Untergrund stellen und mit beiden Händen kräftig herunterdrücken. Nun die Dose ca. 30 x mit nach unten gerichteter Ventilschutzkappe kräftig schütteln. Kappe entfernen und den Ventilhebel mit Verlängerungsschlauch fest aufschrauben. Dose sofort verwenden und innerhalb von 3 Minuten entleeren. Dose mit Ventil stets nach unten halten.



Durch Eindrücken des Ventilhebels wird die Austrittsmenge dosiert. Auf gleichmäßige Färbung des austretenden Schaums achten, sonst Schüttelvorgang wiederholen. Nach dem Auslösen und Mischen innerhalb von 3 Minuten verarbeiten bzw. Dose entleeren.

**Qualitäts-
Produkte
Günstig!**

www.top-form.com